

## MÔ TẢ

PIONEER Durasteel Five Minute Epoxy là một hợp chất keo epoxy khô nhanh trong vòng 5 phút. Khi hai thành phần A&B được trộn lẫn với nhau, chúng sẽ tạo thành hợp chất keo có thể hàn dính, trám trét, lấp đầy và sửa chữa hầu hết các vật liệu bằng kim loại. Hợp chất keo (A+B) khi khô cứng sẽ tạo thành khối kim loại cứng như thép mà người sử dụng có thể mài dũa, khoan hoặc gia công cơ khí. Hợp chất này tạo nên một lớp kết dính rất bền chắc, không thấm nước và chống ăn mòn hóa học.

## ĐÓNG GÓI

PIONEER Durasteel Five Minute Epoxy được đóng gói dạng vial có khối lượng tịnh 20ml.

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

### Trạng thái ban đầu - chưa pha trộn

Dạng thể	Epoxy
Màu sắc	Thành phần A - Đen Thành phần B - trắng ngà
Độ đậm đặc	Chất bột nhào
Tỷ lệ thành phần chất rắn	100%

### Trạng thái đã khô - sau khi pha trộn

Cường độ bền kéo	28.0 MPa
Cường độ bền nén	62.0 MPa
Cường độ bền uốn	50.8 MPa
Độ cứng (Shore D)	95
Độ co rút	Không

\*\*\* Các thông số kỹ thuật trên đây chỉ là thông tin tham khảo và không nên xem là tiêu chuẩn pháp định

## ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- Hàn dính và sửa chữa các chi tiết kim loại của xe hơi, thiết bị, dụng cụ, máy móc, động cơ, và các chi tiết kim loại khác.
- Trám kín những chỗ rò rỉ của ống nước, bộ phận giải nhiệt, đường dẫn nước, dầu và gaz, bồn chứa.
- Trám kín những vết lõm và khe hở trên các bề mặt kim loại.
- Có thể sử dụng Durasteel Five Minute Epoxy để dán gỗ, kính, gốm, gạch,...



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Làm sạch các bề mặt cần dán.
2. Bơm ra 2 phần bằng nhau của ống A và ống B
3. Trộn đều và kỹ 2 thành phần lại với nhau
4. Phết keo lên các bề mặt cần dán và ép chúng lại với nhau.

Để tăng độ bám dính và bền chắc, nên chà nhám các bề mặt trước khi dán. Hỗn hợp keo đã được trộn lẫn chỉ nên sử dụng trong vòng từ 3 đến 5 phút.

### Làm sạch

Dùng acetone hoặc các loại dung môi để tẩy sạch phần keo A dính vào da. Để tẩy sạch phần keo B hoặc hỗn hợp đã trộn lẫn thì cần rửa sạch với nước và xà phòng.

### Ghi chú

- Hỗn hợp keo (A+B) sẽ đông kết trong vòng 5 phút và sẽ đạt độ chịu lực hoàn toàn sau 24 giờ.
- Durasteel Epoxy có khả năng chịu nhiệt đến 300°C.

## AN TOÀN VÀ PHÒNG NGỪA BẢO VỆ SỨC KHỎE

Sử dụng và tồn trữ nơi thoáng mát, tránh tia lửa hay lửa ngọn. Cố tình hít hơi keo sẽ có hại cho sức khỏe. Nếu lỡ nuốt phải keo, đừng tìm cách nôn ra và gọi bác sĩ ngay. Nếu keo dính vào mắt, rửa bằng nước sạch trong 15 phút. Nếu keo dính vào da, rửa sạch với nước và xà phòng.

## ĐỂ SẢN PHẨM XA TÀM TAY TRẺ EM

## TỒN TRỮ VÀ BẢO QUẢN

Tồn trữ ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

### THÔNG TIN CẦN CHÚ Ý

Những thông tin trên đây là chính xác và đáng tin cậy, tuy nhiên người sử dụng phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn cách thức tiến hành thích hợp. Không có sự bảo hành liên quan đến từng trường hợp sử dụng cụ thể vì nhà cung cấp không thể biết được tất cả các điều kiện sử dụng và cách sử dụng sản phẩm như thế nào. Người sử dụng phải kiểm tra cẩn thận mức độ phù hợp của sản phẩm và từ đó quyết định cách sử dụng thích hợp.

Nếu sử dụng sản phẩm này mà cần được sự chấp thuận của các cấp chính quyền thì người sử dụng tự chịu trách nhiệm xin các giấy phép liên quan.

Nhà cung cấp chỉ bảo đảm rằng sản phẩm này đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên, không có sự bảo hành cho bất kỳ trường hợp nào khác. Trong trường hợp sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên, thì nhà cung cấp chỉ có trách nhiệm hoàn lại số tiền mua sản phẩm hoặc thay thế bằng một sản phẩm khác mà không bồi thường thêm và không chịu trách nhiệm về bất kỳ một sự thiệt hại nào khác.



*Yêu cầu thông tin đầy đủ về sản phẩm, xin liên hệ:*

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NAM ĐÔ**

14 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84.28) 38 622 968 – Fax: (84.28) 38 622 969

E-mail: [info@tndcompany.com](mailto:info@tndcompany.com)

[www.tannamdo.com](http://www.tannamdo.com)