

**PROSEAL 88 Weathershield** là một loại chất trám gốc Acrylic Latex và silicone có khả năng chống nấm mốc, có thể sơn phủ, được sử dụng để trám kín những mối nối, khe hở và vết nứt. Khi đã khô hoàn toàn, nó sẽ tạo thành một mối nối rất mềm dẻo, bền chắc, kháng nước, và chịu đựng thời tiết. Nó bám dính lên hầu hết những vật liệu xây dựng thông thường như: gỗ, xi măng, plastic, kim loại, nhôm, các loại gạch, PVC, bê tông, kính và các loại khác. **PROSEAL 88 Weathershield** được dùng cho những ứng dụng nội và ngoại thất.

#### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Có thể sơn phủ
- Chống nấm mốc
- Độ đàn hồi tuyệt hảo: +/-20%
- Chống thấm / Chịu đựng thời tiết
- Ngăn chặn sự rỉ sét
- Kết dính gọn, không chảy xệ
- Không làm ố bẩn bề mặt vật liệu trám
- Sử dụng cho những ứng dụng nội và ngoại thất

#### ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- Trám khe hở chung quanh bồn tắm và chậu rửa chén.
- Trám khe hở giữa tấm polycarbonate và khung, tường gạch
- Trám khe hở giữa tủ bếp và tường gạch
- Trám khe hở tiếp giáp giữa cửa sổ và khung
- Làm chỉ len chân tường
- Làm chỉ cho những tấm ốp aluminum, tấm ốp kim loại.
- Trám kín những đường nứt
- Trám các khe hở nơi góc tường



## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

* Khối lượng riêng	: 1,20 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
* Thời gian khô mặt	: 30 – 60 phút (tại 23°C, độ ẩm 50%)
* Thời gian khô hoàn toàn	: 24 giờ (độ dày 3mm, 23°C, độ ẩm 50%)
* Độ pH	: 7,5 – 9,2
* Khả năng giãn dài tối đa	: > 400%
* Modulus hệ số giãn dài đến 100%	: > 0,2 Mpa
* Độ bền kéo	: > 0,55 Mpa

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**PROSEAL 88 Weathershield** chỉ nên sử dụng cho những mối nối vừa phải mà sự chuyển dịch của nó có thể lường trước. Với những khe hở có độ sâu vượt quá 1-1/2" thì nên dùng một chất đệm trước khi dùng **PROSEAL 88 Weathershield**

### PROSEAL 88 Weathershield

1. Cắt đầu ống theo kích thước phù hợp và gắn ống **PROSEAL 88 Weathershield** vào súng bơm keo.
2. Bơm keo vào mối nối cần trám.
3. Gạt bỏ những phần keo thừa dính trên bề mặt, dụng cụ

## SƠN PHỦ

Phải để mối trám khô ít nhất 2 giờ trước khi tiến hành sơn phủ với sơn latex hoặc sơn dầu. Khi thời tiết lạnh hoặc ẩm ướt thì phải kéo dài thời gian chờ khô lâu hơn trước khi sơn.

## GIỚI HẠN

- Kích thước tối đa của khe hở trám: bề ngang 25mm, sâu 12mm
- Không thích hợp để trám các mối ghép mộng hoặc những mối nối chồng.

## LƯU Ý

- Không sử dụng sản phẩm khi nhiệt độ môi trường dưới 40°F (5°C)

- Không sử dụng ở những khu vực ngập nước thường xuyên.
- Tránh để mối trám tiếp xúc với nước cho đến khi chất trám khô hoàn toàn.

## LÀM SẠCH

Trong khi chất trám chưa kịp khô cứng, dùng khăn ướt để loại bỏ phần chất trám dư thừa dính trên bề mặt hoặc dụng cụ.

## AN TOÀN VÀ PHÒNG NGỪA

- Không được nuốt chất trám
- Chất trám chưa khô có thể làm ngứa mắt và da khi tiếp xúc. Nếu lỡ để chất trám dính vào mắt, rửa mắt bằng nước sạch trong vòng 15 phút

**ĐỂ SẢN PHẨM NGOÀI TẦM TAY TRẺ EM**

## TỒN TRỮ VÀ HẠN SỬ DỤNG

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 27°C.

Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất

## ĐÓNG GÓI VÀ MÀU SẮC

### PROSEAL 88 Weathershield:

Một thùng carton chứa 12 ống

**PROSEAL 88 Weathershield** có các màu: trắng, đen và xám.

**Lưu ý dành cho người sử dụng**

Các thông tin và dữ liệu trên đây được cho là chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, người sử dụng chịu trách nhiệm quyết định khả năng sử dụng sản phẩm. Nhà sản xuất không bảo hành cho việc sử dụng sản phẩm phù hợp cho bất kỳ cách dùng hay mục đích cụ thể nào vì không thể biết tất cả các điều kiện sử dụng hay cách dùng sản phẩm cụ thể. Người sử dụng nên tự thử nghiệm sản phẩm cho các mục đích cụ thể và tự mình đánh giá về khả năng hoạt động hiệu quả của sản phẩm.

Ngoài ra, nếu việc ứng dụng sản phẩm, đặc tính kỹ thuật, hay cách thức sử dụng sản phẩm cần phải được chính quyền cho phép hay đồng ý, người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm xin phép việc này

Nhà sản xuất chỉ bảo đảm sản phẩm của mình đạt các đặc tính kỹ thuật đã nêu trên. Nhà sản xuất không bảo đảm khả năng sản phẩm được bán hay phù hợp cho mục đích sử dụng nhất định, không bảo hành hay ngầm hiểu sẽ bảo hành. Trách nhiệm duy nhất của nhà sản xuất giới hạn ở việc hoàn trả số tiền đã mua sản phẩm hay thay thế sản phẩm đã mua mà không bảo hành. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại ngẫu nhiên hay sinh ra từ việc sử dụng sản phẩm.

*Yêu cầu thông tin đầy đủ về sản phẩm, xin liên hệ:*

**CÔNG TY TNHH TM – DV TÂN NAM ĐÔ****Văn phòng chính:**

14 Trần Thiện Chánh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Tel:(84.8)38622 968 – Fax: (84.8)38622 969 – Email: info@tndcompany.com

**Văn phòng Chi nhánh Hà Nội:**

Số 3 B7 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84.4) 39843 368 – Fax: (84.4) 39843369 – Email: tndhanoi@tndcompany.com

**Website: [www.tannamdo.com](http://www.tannamdo.com)**